



KLEJE ROZPUSZCZALNIKOWE

KLEJ DO MIĘKKIEGO PCV



AKTUALIZACJA: 12.05.2014

Wodoodporny klej do naprawy cienkościennych materiałów wykonanych z elastycznych tworzyw sztucznych – PVC, poliuretanu, tkanin powlekanych.

Nr art.:
R-334 Klej do miękkiego PCV - 20ml, blister

CECHY

- elastyczny
- bezbarwny
- nie zawiera toluenu i cykloheksanu
- klei pod wodą
- odporny na UV i temperaturę
- odporny na rozcieńczone kwasy, zasady, oleje

KORZYŚCI

- do naprawy elementów cienkościennych
- tworzy niewidoczne spoiny
- bezpieczny w użyciu
- naprawa basenów bez konieczności wypuszczania wody
- do naprawy plandek

ZASTOSOWANIE

Klej Do Miękkiego PVC służy do klejenia elastycznego PCV, poliuretanu, tkanin powlekanych.

Typowe zastosowanie obejmuje:

- naprawa dmuchanych zabawek
- naprawa materacy, płaszczy przeciwdeszczowych
- naprawa plandek samochodowych
- naprawa basenów (klejenie pod wodą)

SPOSÓB UŻYCIA

A. Łączenie elementów:

1. Nanieść klej na obydwie powierzchnie i równomiernie go rozprowadzić.
2. Odczekać do odparowania rozpuszczalników (około 5 min. w temperaturze 18°C).
3. Mocno docisnąć klejone elementy i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

B. Zaklewanie pęknięć/otworów:

1. Z dołączonej folii wyciąć łatkę o owalnym kształcie (wielkość należy dobrać tak, aby zakrywała naprawianą powierzchnię z min. jednocentymetrowym naddatkiem).
2. Dalsze czynności tak jak w punkcie A.

C. Zaklewanie otworów pod wodą:

1. Z dołączonej folii wyciąć łatkę o owalnym kształcie (wielkość należy dobrać tak, aby zakrywała naprawianą powierzchnię z min. jednocentymetrowym naddatkiem).
2. Nanieść klej na łatkę, równomiernie go rozprowadzić i natychmiast docisnąć do naprawianego miejsca.
3. Dokładnie wygładzić naniesioną łatkę i usunąć nadmiar kleju.

Uwaga: w przypadku klejenia pod wodą spoina może być mętna.

WSKAZÓWKI I PORADY

- aby uzyskać jak najlepsze połączenie, elementy przeznaczone do klejenia powinny być czyste i suche
- aby skrócić czas klejenia oraz zwiększyć wytrzymałość spoiny stosuje się Aktywację Termiczną Kleju. Nanieść klej na obydwie powierzchnie i równomiernie go rozprowadzić; odczekać ok. 5 min.; podgrzać powierzchnie z naniesionym klejem do temp. 80°C (np. opalarką) i natychmiast silnie docisnąć do siebie. Metody nie stosować w przypadku cienkich folii, które mogą ulec deformacji w temp. > 70°C.



KLEJE ROZPUSZCZALNIKOWE

KLEJ DO MIĘKKIEGO PCV

DANE TECHNICZNE

nr art.:	R-334	kolor:	bezbarwny
kod taryfy celnej:	3506 10 00	gęstość:	0.84 g/cm ³
EAN:	5902051000334	czas otwartego schnięcia:	5 min.
opakowanie:	20 ml	pełne utwardzenie:	12 godzin
okres ważności:	24 miesiące	odporność na temp.:	-30°C ÷ 80°C

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze od 5°C do 25°C. Chronić przed wilgocią.

PRODUKTY POKREWNE

Folia PCV, Zestaw Czyszczący, Odtłuszczacz Techniczny

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Patrz: Karta charakterystyki preparatu chemicznego.

UWAGA: Chronić przed dziećmi.

Niniejsze informacje opierają się na aktualnym stanie wiedzy firmy NALMAT Trzebinia i są podane w celu opisania produktu. Nie mogą być interpretowane jako gwarancja jego właściwości. Na użytkownika spoczywa obowiązek sprawdzenia przydatności wyrobu do określonych zastosowań oraz zapewnieniu bezpiecznego stanowiska pracy i przestrzegania wszystkich obowiązujących uregulowań prawnych.



Dział handlowy: ul. Kościuszki 88, 32-540 Trzebinia
tel. +48 32 612 10 10, fax. +48 32 612 10 66, Pon - Pt godz. 6:00 - 16:00

www.technicoll.pl

office@technicoll.pl

Produkcja i magazyn: ul. 22-go Lipca 64a, 32 -540 Trzebinia
tel./fax. +48 32 711 53 27, tel./fax. +48 32 711 57 32, Pon - Pt godz. 6:00 - 14:00

