

KLEJE ROZPUSZCZALNIKOWE

KLEJ DO LUSTER I SZKŁA



AKTUALIZACJA: 13.05.2016

Wodoodporny klej montażowy na bazie kauczuków syntetycznych do luster, szkła, ceramiki i innych materiałów. Charakteryzuje się mocnym „chwytem początkowym". Doskonale nadaje się do wszystkich połączeń budowlanych (za wyjątkiem PP i PE). Po związaniu tworzy silne, elastyczne i trwałe połączenie odporne na drgania i wilgoć.

Nr art.:
R-413 Klej do luster i szkła 250ml

CECHY	KORZYŚCI
- nie spływa - elastyczny - tzw. szybki chwyt - odporny na wodę i zmienną temperaturę - nie zawiera toluenu i cykloheksanu - optymalna lepkość	- idealny do powierzchni pionowych - odporny na drgania - pozwala na szybkie łączenie elementów - do stosowania wewnątrz i na zewnątrz - bezpieczny w użytkowaniu - łatwy do nakładania i rozprowadzania; wypełnia i niweluje niewielkie nierówności podłoża

ZASTOSOWANIE	SPOSÓB UŻYCIA
Typowe zastosowanie obejmuje: - klejenie luster i elementów szklanych - mocowanie płytek ceramicznych i materiałów izolacyjnych - montaż elementów wykończeniowych	1. Powierzchnie klejone powinny być wolne od wszelkich zabrudzeń (kurz, woda, tłuszcz itd.). Powierzchnie metalowe odtłuścić stosując Zestaw Czyszczący P-102 lub Odtłuszczacz Techniczny P-959. 2. Nanieść klej pionowo pasami w odstępach 7-10 cm. 3. Docisnąć lustro do podłoża i natychmiast rozłączyć. 4. Odczekać 3-5 minut, ponownie złączyć klejone powierzchnie i mocno docisnąć. 5. W przypadku klejenia dużych luster należy rozprowadzić klej na całej powierzchni (szpachlą zebatą) odczekać kilka minut, złączyć klejone powierzchnie i mocno docisnąć. 6. Lustro należy zabezpieczyć przed obsuwaniem do czasu całkowitego utwardzenia się kleju (24-48 godzin)

WSKAZÓWKI I PORADY
- Do klejenia luster o wrażliwej (srebrzonej) warstwie zaleca się stosowanie Kleju do Luster S-096 (silikon neutralny).

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM
ŚWIADECTWO OCHRONNE Nr 118336
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OHIM No 004596664



KLEJE ROZPUSZCZALNIKOWE

KLEJ DO LUSTER I SZKŁA

DANE TECHNICZNE			
nr art.:	R -413	**kolor:**	jasnobrązowy
kod taryfy celnej:	3506 10 00	**gęstość:**	1,2 g/cm^3
EAN:	5902051001413	**czas otwartego schnięcia:**	5 min.
		pełne utwardzenie:	24 godziny
opakowanie:	250ml	**odporność na temp.:**	-30°C ÷ 60°C
okres ważności:	36 miesięcy		

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w temperaturze od 5°C do 25°C. Chronić przed wilgocią.

PRODUKTY POKREWNE
Klej do luster (Silikon Neutralny)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Patrz: Karta charakterystyki preparatu chemicznego. UWAGA: Chronić przed dziećmi.

Niniejsze informacje opierają się na aktualnym stanie wiedzy firmy NALMAT Trzebinia i są podane w celu opisania produktu. Nie mogą być interpretowane jako gwarancja jego właściwości. Na użytkowniku spoczywa obowiązek sprawdzenia przydatności wyrobu do określonych zastosowań oraz zapewnieniu bezpiecznego stanowiska pracy i przestrzegania wszystkich obowiązujących uregulowań prawnych.

Dział handlowy: ul. Kościuszki 88, 32-540 Trzebinia
tel. +48 32 612 10 10, fax. +48 32 612 10 66, Pon - Pt godz. 6:00 - 16:00

www.technicqll.pl office@technicqll.pl

Produkcja i magazyn: ul. 22-go Lipca 64a, 32 -540 Trzebinia
tel./fax. +48 32 711 53 27, tel./fax. +48 32 711 57 32, Pon - Pt godz. 6:00 - 14:00